

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

TECHNICKÝ LIST 7044

/EN 471, EN 343/

21/09/2012

Zloženie : 100% PES reflexná + PU záter

Šírka plná	: 158 cm ± 3%	metóda : ISO 22198:2006
Šírka využiteľná	: 153 cm ± 3%	
Váha	: 170 gr/m ² ± 5%	metóda : ISO 3801 - 1977

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : 0% / 0%

Sila pri dotrhnutí		metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000
- kolmo k osnove	: 2,8 [kg]	
- kolmo k útku	: 3,3 [kg]	

Trhacia sila /breaking load/:		metóda: ISO 1421:1998
Osnova	: 84 [kg]	
Útok	: 70 [kg]	

Stálofarebnosť pri praní na 30°C: metóda: ISO 105-C06:2010

- zapustenie PES	: 4-5
- zapustenie bavlny	: 4-5
- zmena odtieňa	: 4-5

Stálofarebnosť pri otere:

Oter za sucha	: 4-5
Oter za mokra	: 4-5

Vodotesnosť /výška vodného stĺpca v mm/	: 3000	metóda: ISO 811: 1981
po 3 praniach	: 2000	

Vodeodolnosť /spray test/	: 100	metóda: ISO 4920:2012
----------------------------------	--------------	------------------------------

Dýchatelnosť / gr/m² za 24h /	: 3000
---	---------------

Ošetrovacie symboly:



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293