

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

TECHNICKÝ LIST 7044 fluoreflexná červená

/ EN 471, EN 343/

30/04/2010

Zloženie	: 100% PES reflexná + PU záter	
Šírka plná	: 150cm ± 3%	metóda : ISO 22198:2006
Váha	: 186 gr/m2 ± 3%	metóda : ISO 3801 - 1977

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : 0%/ 0%

Sila pri dotrhnutí		metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000
- kolmo k osnove	: 4,7	[kg]
- kolmo k útku	: 4,9	[kg]

Trhacia sila /breaking load/:		metóda: ISO 1421:1998
Osnova	: 114	[kg]
Útok	: 113	[kg]

Stálofarebnosť pri praní na 30°C: **metóda: ISO 105-C06:2010**

- zapustenie PES	: 4/5-5
- zapustenie bavlny	: 4/5-5
- zmena odtieňa	: 4/5-5

Stálofarebnosť pri otere:

Oter za sucha	: 4/5
Oter za mokra	: 4/5-5


Vodotesnosť /výška vodného stĺpca v mm/ : 3000 **metóda: ISO 811:1981**

Vodeodolnosť /spray test/ : 100 **metóda: ISO 4920:2012**

Priepustnosť vodných pár

Upright cup	: 1800	/ gr/ m² per 24hour /	methode: DIN 53122 clima B
Inverse cup	: 5000	/ gr/ m² per 24hour /	methode: DIN 53122 clima B

Ošetrovacie symboly:



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293