

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

TECHNICKÝ LIST 7051+ záter

14/02/2013

Zloženie : 100% polyester mikrovláknó Ripstop + PU záter

Šírka : 150 cm ± 3% **metóda** : ISO 22198:2006

Váha : 154 gr/m² ± 3% **metóda** : ISO 3801 - 1977

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -0,5%/-0,5%

Sila pri dotrhnutí

– kolmo k osnove : 2,8 [kg]

– kolmo k útku : 4,1 [kg]

metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000

Trhacia sila /breaking load/:

Osnova : 96,6 [kg]

Útok : 96,9 [kg]

metóda: ISO 1421:1998

Stálofarebnosť pri praní na 30°C:

metóda: ISO 105-C06:2010

- zapustenie PES : 4/5

- zapustenie bavlny : 4/5-5

- zmena odtieňa : 4/5-5

Stálofarebnosť pri otere:

Oter za sucha : 4- 4/5

Oter za mokra : 4/5-5

Vodotesnosť /výška vodného stĺpca v mm/ : > 2000 **metóda**: ISO 811:1981

Vodeodolnosť /spray test/ : 100 **metóda**: ISO 4920:2012

Ošetrovacie symboly:



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293