

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

TECHNICKÝ LIST 7055

20/10/2006

Zloženie : 100% PAD, kalandrovaná

Šírka : 152 cm $\pm 3\%$

metóda : ISO 22198:2006

Váha : 62 gr/m² $\pm 3\%$

metóda : ISO 3801 - 1977

Dostava : 42x33

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -1%/-2%

Sila pri dotrhnutí

metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000

- kolmo k osnove : 3,8 [kg]

- kolmo k útku : 2,5 [kg]

Trhacia sila /breaking load/:

metóda: ISO 13934-1:1999

Osnova : 62,2 [kg]

Útok : 36,3 [kg]

Stálofarebnosť pri praní na 30°C:

metóda: ISO 105-C06:2010

- zapustenie PAD : 4/5

- zapustenie bavlny : 4-5

- zmena odtieňa : 4/5-5

Stálofarebnosť pri otere:

Oter za sucha : 4/5– 5

Oter za mokra : 4/5 - 5

Ošetrovacie symboly:



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293